

**DESCRIPTION**

- Fond de joint en mousse PU, cellules ouvertes
- Disponible dans des longueurs de 1 m
- Restauration lente. Après compression, le produit se restaure dans sa forme originale
- En cas de compression de 10% une bonne insonorisation est obtenue
- En cas de compression de 30%, on obtient un joint étanche à l'eau et au vent
- A une longue durée de vie
- Exemptes de CFK

APPLICATIONS

- Le produit ne convient pas vraiment pour des fentes en mouvement, mais convient parfaitement pour des joints stationnaires.
- Peut être appliqué sur des supports lisses ainsi que sur des supports inégaux.
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Résistance à la traction (N/mm ²)	0.15 (DIN 53571)
% Résistance à la rupture: DIN 53571	150
Déformation de compression rémanente: DIN 53572 (%)	25 - 35
Étanchéité à l'eau	10% (at 30% compression)
Dureté Shore 00	20 - 40
Densité: DIN 53420 (g/cm ³)	0.125
Résistance à la compression	0 sec. 20 - 35 K Pa 60 sec. 10 - 20 K Pa (DIN 53577/ASTM 1667)
Coefficient de la conductibilité thermique (W/(m.K))	0.05
Absorption de l'eau	10 - 30%
Résistance à la température	-30°C - +60°C
Coefficient de diffusion de vapeur: ISO 15106 (μ)	45 (DIN 53429)
Durée de conservation du produit non ouvert	12 mois

EMBALLAGE ET COULEURS

Gris
15 mm, longueur 1 m : sac 250m - 20 pièces/palette
20 mm, longueur 1 m : sac 200m - 20 pièces/palette
25 mm, longueur 1 m : sac 100m - 20 pièces/palette
30 mm, longueur 1 m : sac 100m - 20 pièces/palette
40 mm, longueur 1 m : sac 50m - 20 pièces/palette
50 mm, longueur 1 m : sac 50m - 20 pièces/palette

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.